

Spezifikation des Gummis (Technische Daten)

Qualität:	Elastomere
Ozonbeständigkeit:	DIN 53509 Stufe 0
Shorehärte:	DIN 53505 Shore A 55/65
Reißwiderstand:	DIN 53515 N/qmm größer 8
Elastizität:	DIN 53512 40%
Bruchdehnung:	DIN 53504 größer 200%
Zugfestigkeit:	DIN 53504 N/qmm größer 7
Hitzebeständigkeit:	bei +90° C keine Funktionsbeeinträchtigung
Kältebeständigkeit:	bei -40° C noch flexibel

