



DivoFix Universal K

DivoFix Universal K

Klebmasse zum luftdichten Verkleben insbesondere von DivoDämm Membranen.
Nach dem Aushärten selbstklebend und dauerelastisch.

TECHNISCHE DATEN

Basis	modifizierte Acryl-Polymerdispersionen
Farbe	Hellblau (im ausgehärteten Zustand), Transparent Blau (im frischen Zustand)
Einsatzbeispiele	Fugen-, Bauteilanschluss- und Stoßverklebung von Dampfsperren/-bremsen und Luftdichtigkeitsbahnen im Trockenausbau (ausgenommen Schwimmbadbereich). Anschluss- und Überlappungsverklebung von diffusionsoffenen Bahnen. Je nach Oberfläche mit DivoFix Primer vorbehandeln.
Aushärtzeit	Ab 48 h*
Temperatureinsatzbereich	von -30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	von +5°C bis +30°C
Kartuscheninhalt	310 ml
Ergiebigkeit	bis zu 20 m (abhängig von Raupendurchmesser)
Lagerung	Trocken und verschlossen bei +15°C bis 25°C ohne direkte Sonneneinstrahlung
Haltbarkeit	24 Monate

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Hohe Anfangs-, schnelle Funktions- und hohe Haftklebekraft nach Aushärtung
- Nach dem Aushärten selbstklebend und dauerelastisch
- Für den Innenbereich geeignet
- Lösemittelfrei und emissionsarm EC1^{Plus}
- Verändert nach dem Aushärten die Farbe
- Kann auch als Verklebung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenstermontage verwendet werden
- Reinigung der Arbeitsgeräte von nicht ausgehärtetem Klebstoff mit Wasser möglich

Hinweise:

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar.

* Variiert hinsichtlich Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit der Materialien. Zum Spezifizieren der Zeitparameter werden Eigenversuche empfohlen.

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, 61440 Oberursel
T +49 6171 61 014, F +49 6171 61 2300 www.braas.de